

SOLIDEZ DEL COLOR AL AGUA Y AL SUDOR

MODELO PTE-B

DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo de laboratorio tipo **perspirómetro** para testes de solidez del color de textiles a los efectos del agua y del sudor (perspiración / transpiración).

La prueba se aplica a fibras, madeja o telas de cualquier tipo de teñidos, estampados o coloreados de otro proceso.

Equipo hecho de acero inoxidable con soporte para hasta 20 pruebas, con 21 placas de acrílico.

Ajuste de presión por medio de peso(s) y tronillos fijadores.

Peso y tamaño de placas de acuerdo con norma:

Norma AATCC 15, 106 y 107 para testes de solidez de color al sudor, al agua y as agua de mar con peso de 3,6288 kg (para peso total de 4,536kg sobre las pruebas) y placas de 64mm x 76mm x 6mm.

Norma ISO 105 E01, E02 y E04 para testes de solidez de color al agua, agua de mar y al sudor, con peso de aprox. 5 kg (para presión total de 12,5 kPa sobre las pruebas) y placas de 60mm x 115mm x 1,5mm.





DATOS TÉCNICOS - MODELO PTE-B


Tamaño de las pruebas	
norma AATCC 15, 106 y 107	57 mm x 57 mm
norma ISO 105 E01, E02 y E04	40 mm x 110 mm
Tamaño de las placas	
norma AATCC 15, 106 y 107	64 mm x 76 mm x 6 mm
norma ISO 105 E01, E02 y E04	60 mm x 115 mm x 1,5 mm
Peso	
norma AATCC 15, 106 y 107	3,6288 kg (peso total sobre las pruebas 4,536kg)
norma ISO 105 E01, E02 y E04	aprox. 5 kg (presión total 12,5 kPa)
Dimensiones	
	L 16 cm x P 8 cm x A 22 cm
Peso	
	7 kg



OPCIONAL: horno FOR-B con circulación de aire caliente para el secado de pruebas en perspirómetro



Accesorios:



escala de gris ISO 105 A03 para evaluar la transferencia de color



escala de gris - norma ISO 105 A02 para evaluación de cambio de color (pérdida de color)

Werner Mathis AG
 Rütisbergstrasse 3
 CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
 Telefon 41(0)44-852 5050
 Telefax 41(0)44-850 6707
 E-Mail info@mathisag.com
 Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
 06707-050 Cotia - SP, Brasil
 Tel: 55 (0)11 3883-6777
 Fax: 55 (0)11 3883-6750
 E-mail: mathis@mathis.com.br
 Site: www.mathis.com.br